

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-215

Imprimante sin pigmento, a base de solventes, para plásticos y madera.

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Solución de poliuretano a base de solventes.						
Color (CQP001-1)	Incoloro, ligeramente amarillento.						
Contenido de sólidos	34 %						
Temperatura de aplicación	5 – 40 °C						
Método de aplicación	Aplicación con brocha, fieltro o aplicador de espuma.						
Rendimiento	Dependiendo de la porosidad del sustrato. 50 g/m ²						
Tiempo de evaporación	<table><tr><td>≥ 15 °C</td><td>30 minutos ^A</td></tr><tr><td>< 15 °C</td><td>60 minutos ^A</td></tr><tr><td>máximo</td><td>24 horas ^A</td></tr></table>	≥ 15 °C	30 minutos ^A	< 15 °C	60 minutos ^A	máximo	24 horas ^A
≥ 15 °C	30 minutos ^A						
< 15 °C	60 minutos ^A						
máximo	24 horas ^A						
Vida útil	12 meses ^B						

CQP = Proceso Corporativo de Calidad^{A)} Para aplicaciones específicas, la temperatura y el tiempo de evaporación pueden variar.

^{B)} Almacenar en recipiente herméticamente cerrado, en posición vertical, en un lugar seco a ≤ 25 °C.

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-215 Es un imprimante a base de solventes, incoloro a ligeramente amarillento, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre los sustratos y los adhesivos.

Sika® Primer-215 Está formulado específicamente para el tratamiento de las superficies de adhesión antes de la aplicación de adhesivos y sellantes Sikaflex®.

VENTAJAS

- Adhesión mejorada sobre diversos sustratos
- Fácil de usar

ÁREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-215 se utiliza para mejorar la adhesión en diversos plásticos y maderas, como GRP, resinas epóxicas, PVC, ABS, madera y concreto.

Debido a la amplia variedad de plásticos, es obligatorio realizar pruebas preliminares en los sustratos originales bajo condiciones de producción.

Se recomienda consultar con el fabricante y efectuar ensayos en los sustratos originales antes de aplicar Sika® Primer-215 en materiales susceptibles a agrietamiento por esfuerzo.

Este producto es apto únicamente para usuarios profesionales con experiencia. Es indispensable realizar pruebas con los sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad de materiales.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes. La adhesión sobre los sustratos puede mejorarse mediante la adición y/o combinación de procesos de pretratamiento, tales como lijado, limpieza y activación antes de la aplicación del imprimante.

Aplicación

Aplique una capa delgada pero uniforme de Sika® Primer-215 utilizando una brocha, fieltro o aplicador de espuma.

La temperatura ideal de aplicación y de la superficie se encuentra entre 15 °C y 25 °C.

Sika® Primer-215 debe aplicarse una sola vez. Se debe tener cuidado de asegurar que esta única aplicación proporcione una cobertura suficientemente densa.

El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos. Vuelva a sellar herméticamente el envase inmediatamente después de cada uso.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Primer-215 Es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es fundamental volver a sellar el envase con el revestimiento plástico interno inmediatamente después de su uso. Una vez finalizada la operación de pretratamiento de la superficie, se debe enroscar la tapa.

El producto debe desecharse aproximadamente un mes después de abierto si se utiliza con frecuencia, o a los dos meses en caso de uso poco frecuente. Los envases de 30 ml son de aplicación única.

Si se observa gelificación, separación o un aumento significativo en la viscosidad, deseche el imprimante de inmediato.

Nunca diluya ni mezcle este producto con otras sustancias.

Cuando se utilice sobre sustratos transparentes o translúcidos, como plásticos, es obligatorio aplicar una protección adecuada contra los rayos UV.

INFORMACION ADICIONAL

The information herein is offered for general guidance only. Advice on specific applications is available on request from the Technical Department of Sika Industry.

Copies of the following publications are available on request:

- Safety Data Sheets

EMPAQUES

Botella	250 ml
---------	--------

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado.

INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-215

Versión 03.01 (09 - 2025), es_CO

014761012150001000

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final

de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

