



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® EpoCem® Modul

DISPERSIÓN DE RESINA EPÓXICA CON BASE ACUOSA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de solventes, de dos componentes.

USOS

Sikafloor® EpoCem® Modul puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Forma parte de toda la línea EpoCem como componente A+B de los morteros Sikafloor-81/82 EpoCem y Sika-guard-720 EpoCem.
- Como imprimante de los morteros Sikafloor-81/82 EpoCem.
- Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente adherencia para la colocación de Sikafloor-81/82 EpoCem sobre soportes cementosos.
- Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de corta edad (3 días).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina epóxica base agua	
Empaques	Parte A	1,14 kg
	Parte B	2,86 kg
	Parte A+B	4 kg
Apariencia / Color	Líquido lechoso	
Vida útil en el recipiente	45 minutos a 20°C Precaución: < 1 hora «El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente».	
Condiciones de Almacenamiento	Nueve (9) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con los cuidados normales de un producto químico.	
Densidad	1.04 kg/l ± 0,05 kg/l	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	Comp A:B = 1.14:2.86 (En peso y en volumen)
Temperatura del Sustrato	Temperatura mínima del sustrato: 8°C y 3°C por encima de la temperatura de rocío
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de espera antes de aplicar el revestimiento: mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas aproximadamente, dependiendo de la temperatura y características propias de la zona.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No adicionar agua a la mezcla.
- Después de mezclar los componentes, debe utilizarse el producto en el lapso de la vida en el recipiente (45 minutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en este tiempo debe desecharse.
- El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

El producto puede causar irritación de la piel. Usar gafas y guantes y aplicar crema de manos al aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte un médico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Consultar hoja de seguridad del producto a través del Departamento Técnico.

CODIGOS R/S

Comp. A
R: 36/38/43
S: 26/51

Comp.B R: 43

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie

La superficie de concreto o mortero debe estar sana, limpia y sin partes sueltas o mal adheridas. Debe estar saturada pero sin empozamientos.

MEZCLADO

Preparación del producto

Agitar el componente A en su empaque, verter en el recipiente plástico del componente B y mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea como mínimo durante 30 segundos.

APLICACIÓN

Aplicación como imprimante

Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar em-

pozamientos.

Consumo: 0.2–0.3 kg/m² según las características del sustrato. En el caso de sustratos muy absorbentes o porosos se requieren dos capas del imprimante.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil

en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia

phone: +57 601 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

SikaFloor® EpoCem® Modul

Marzo 2025, Versión 02.02

020814010010000001

SikaFloorEpoCemModul-es-CO-(03-2025)-2-2.pdf

