



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-615 Texture DPR Smooth 0.7

Revestimiento acrílico para acabado de fachadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-615 Texture DPR Smooth 0.7 es un recubrimiento acrílico con propiedades elastoméricas para revestimiento de fachadas. Desarrollado con tecnología DPR (Dirt Pick-up Resistance), que brinda mayor resistencia formando una barrera efectiva contra la aparición de suciedad, agentes agresivos y protección contra los rayos UV, que promueve una mayor durabilidad al acabado. Este producto está completamente coloreado con pigmentos de la más alta calidad.

USOS

- Áreas internas y externas.
- Superficies de mampostería, yeso y hormigón.
- Aplicación interior en paneles de yeso y yeso.
- Sistemas EIFS y DAFS.
- Placas de cemento y fibrocemento. Internas y externas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Altamente flexible.
- Excelente cubrimiento.
- Fácil aplicación.
- Permeable al vapor.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina acrílica, pigmentos activos, cargas minerales y aditivos químicos.
Empaques	Cañete de 27 kg
Apariencia / Color	Líquido pastoso / Blanco o coloreado de acuerdo con el color de la textura.
Vida útil en el recipiente	12 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena correctamente.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1,84 g/cm ³

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	1.1 kg/m ²
Rendimiento	11 - 12 m ² por cañete de 27 kg a dos manos
Temperatura Ambiente	Min. 4º C - Max. 38º C

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

El usuario debe leer las Fichas de datos de seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la disposición segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la Ficha de datos de seguridad (SDS) más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO

- Llana de acero inoxidable.
- Llana acrílica, adecuada para aplicar texturas.
- Espátula de acero inoxidable.
- Mezclador de baja revoluciones.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe alisarse con mortero de cemento y arena, debe estar limpia, libre de partículas sueltas y lechadas de cemento.

MEZCLADO

Producto listo para usar.
Se recomienda homogenizar previamente con la ayuda de un mezclador de bajas revoluciones.

APLICACIÓN

Luego de una adecuada preparación del sustrato, se debe utilizar el **Sikawall®-60 Primer DPR** para mejorar la adherencia del material al sustrato y uniformidad del acabado, mejorar la cobertura y protección contra eflorescencias, especialmente en aplicaciones de colores oscuros o acabados con los que presentan gran granulometría. Se recomienda en colores oscuros utilizar el imprimante del mismo color para obtener un acabado y color uniforme.

Aplique el recubrimiento directamente sobre la superficie previamente imprimada con una llana de acero inoxidable limpia, extendiéndolo en una sola pasada para obtener una capa uniforme con el menor espesor posible que garantice una cobertura homogénea. Trabaje en tendidos continuos, manteniendo el material en estado fresco y aplicando el material de manera uniforme en toda la superficie, asegurándose de cubrir completamente esquinas, uniones y cambios de plano para evitar

marcas o empalmes visibles. Finalmente, realice el acabado con una llana acrílica, para lograr la textura deseada y asegurar un resultado homogéneo en toda la superficie aplicada.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y materiales utilizados deben limpiarse con agua inmediatamente después de la aplicación del producto.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la

idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web:

col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

SikaWall®-615 Texture DPR Smooth

0.7

Febrero 2025, Versión 02.02

021830400100000039

3 / 3

SikaWall-615TextureDPRSmooth07-es-CO-(02-2025)-2-2.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

