



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram® 650 Boquilla Plus

BOQUILLA/FRAGUA CON RESISTENCIA AL CLORO, HONGOS, ALGAS Y ANTIMANCHAS PARA ENCHAPES EN ZONAS HUMEDAS Y EN INMERSIÓN - PISCINAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram® 650 Boquilla Plus es un mortero impermeable en color blanco mejorado con polímeros con cualidades antihongos, antimanchas y con resistencia al cloro. Ideal para emboquillar exteriores, zonas húmedas como cocinas, baños, saunas, turcos y piscinas. Presenta un alto desempeño a la abrasión y absorción de agua clasificada como CG2WA según la norma NTC6050-3.

USOS

Como relleno de juntas en:

- Enchapes o baldosas de baja y alta absorción tipo Porcelanato (tablón y gres)
- Enchapes sobre sistemas livianos (Drywall) en interior y exterior
- Zonas húmedas (baños, cocinas, saunas, turcos)
- Zonas de constante inmersión (Piscinas, espejos de agua, canales).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Listo para usar (fácil de mezclar y aplicar)

- Puede usarse en exteriores
- Impermeable.
- No permite el crecimiento de hongos y algas
- Resistente al cloro (Piscinas)
- Juntas desde 1 mm hasta 10 mm
- No se fisura.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	2 y 10 kg																																								
Apariencia / Color	polvo blanco y Beige																																								
Vida en el recipiente	12 meses desde la fecha de producción.																																								
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.																																								
Consumo	Dependiendo del tamaño y espesor de enchape: (en kg/m ²) <table border="1"><thead><tr><th>formato enchape</th><th colspan="4">Ancho junta</th></tr><tr><th></th><th><i>1mm</i></th><th><i>2mm</i></th><th><i>3mm</i></th><th><i>4mm</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>10x10</td><td>0.30</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td>1.20</td></tr><tr><td>20x20</td><td>0.16</td><td>0.32</td><td>0.49</td><td>0.64</td></tr><tr><td>30x30</td><td>0.11</td><td>0.22</td><td>0.33</td><td>0.44</td></tr><tr><td>40x40</td><td>0.08</td><td>0.17</td><td>0.25</td><td>0.34</td></tr><tr><td>50x50</td><td>0.07</td><td>0.14</td><td>0.21</td><td>0.28</td></tr><tr><td>60x60</td><td>0.06</td><td>0.12</td><td>0.17</td><td>0.24</td></tr></tbody></table>	formato enchape	Ancho junta					<i>1mm</i>	<i>2mm</i>	<i>3mm</i>	<i>4mm</i>	10x10	0.30	0.60	0.90	1.20	20x20	0.16	0.32	0.49	0.64	30x30	0.11	0.22	0.33	0.44	40x40	0.08	0.17	0.25	0.34	50x50	0.07	0.14	0.21	0.28	60x60	0.06	0.12	0.17	0.24
formato enchape	Ancho junta																																								
	<i>1mm</i>	<i>2mm</i>	<i>3mm</i>	<i>4mm</i>																																					
10x10	0.30	0.60	0.90	1.20																																					
20x20	0.16	0.32	0.49	0.64																																					
30x30	0.11	0.22	0.33	0.44																																					
40x40	0.08	0.17	0.25	0.34																																					
50x50	0.07	0.14	0.21	0.28																																					
60x60	0.06	0.12	0.17	0.24																																					

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho para su manejo.

LIMITACIONES

En pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. La cantidad de agua que se debe agregar al **SikaCeram® 650 Boquilla Plus** debe ser máximo la tercera parte de la cantidad de producto, ya que el exceso de agua reduce la adherencia y la resistencia e la boquilla, generando problemas de desprendimiento. Para la aplicación del **SikaCeram® 650 Boquilla Plus** en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. Sugerimos tener juntas con dimensiones mínimas de 3 mm x 3 mm para evitar desprendimientos. En zonas con presencia de agua constante como estanques y piscinas utilizar SikaCeram®-650 Boquilla Plus sin adiciones de otros productos. Para puesta en servicio en zonas húmedas debe ser en tiempo superior a 48 horas. Para piscinas, espejos de agua, saunas 3 días como mínimo. Para cualquier duda comuníquese con el departamento técnico de Sika.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.

MEZCLADO

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el **SikaCeram® 650 Boquilla Plus**, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación en volumen de 3 partes de **SikaCeram® 650 Boquilla Plus** con una parte de agua.

APLICACIÓN

Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes:

- De baja absorción tipo porcelanato con SikaCeram® B.A o SikaCeram® Porcelanato.
- Sobre sistemas livianos con SikaCeram® S.L
- En piscinas con SikaCeram Flex.
- Una vez colocado el enchape y fraguado el adhesivo, dejar secar por 24 horas y aplicar el **SikaCeram® 650 Boquilla Plus** con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas, dejar secar aproximadamente 15 a 30 minutos después de terminada la aplicación permitiendo que el material adquiera cierta dureza superficial para evitar dañarlo. Este tiempo puede variar dependiendo de la temperatura y humedad relativa del lugar de la aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Codigo: CO-SC-033-1



ISO 14001
Icontec
Codigo: CO-SA-006-1

SikaCeram650BoquillaPlus-es-CO-(11-2020)-1-1.pdf

Hoja de Datos del Producto

SikaCeram® 650 Boquilla Plus
Noviembre 2020, Versión 01.01
02172010000000096

