



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sika® Vinilo T-2

### RECUBRIMIENTO DECORATIVO A BASE DE RESINAS VINÍLICAS

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sika® Vinilo T-2 es un recubrimiento decorativo, monocomponente. Especial para la decoración arquitectónica de muros y cielos rasos en interiores.

#### USOS

Como primera mano o capa final en interiores. Para decorar y proteger muros y cielo rasos interiores en edificación residenciales, de oficinas y en vivienda.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Bajo VOC.
- Bajo salpíque.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Rápido secado.
- Optima adherencia.
- Buena resistencia a la abrasión y a la humedad.

- Se puede aplicar en variedad de sustratos como mampostería, morteros o concreto, fibrocemento, estucos, etc.
- Mejora notablemente el acabado de los muros y cielo raso.
- Buena retención de color.
- No forma Barrera de vapor.
- Lavabilidad moderada.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Ecológico, Libre de solventes.
- Las herramientas y equipos se lavan con agua.

#### CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED:  
Cumple norma NTC 1335 tipo 2  
Sika Vinilo T-2 conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.  
(Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 100gr/l.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 gal = 3.7 lt</li> <li>▪ Cuñete 5 gal = 18.9 lt</li> <li>▪ Tambor 55 gal = 207.9 lt</li> </ul>
-----------------	--

<b>Apariencia / Color</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Color: Ver nuestra carta de colores</li> <li>▪ Brillo especular: &lt; 10 unidades de brillo</li> </ul> <p>Poder cubriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colores Claros &gt; 95%</li> <li>▪ Colores Oscuros &gt; 90%</li> <li>▪ Color Rojo &gt; 87%</li> </ul>
---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Color Amarillo &gt; 80%</li> </ul>						
<b>Vida en el recipiente</b>	18 meses a partir de su fecha de fabricación						
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacenar en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.						
<b>Densidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colores Oscuros: 5,0 ± 0,3 kg/gl</li> <li>▪ Colores Claros: 5,3 ± 0,3 kg/gl</li> </ul>						
<b>Viscosidad</b>	A 25°C: 105 ± 10 UK						
<b>pH</b>	> 8.5						
<b>Contenido de sólidos en peso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colores Claros: 53 ± 4%</li> <li>▪ Colores Oscuros: 49 ± 4%</li> </ul>						
<b>Contenido de sólidos en volumen</b>	> 32%						
<b>Consumo</b>	<table border="1"> <tr> <td>En obra nueva sobre Estuka Acrílico, Estukados o Estuka Capa Fina</td> <td>25 a 35 m<sup>2</sup> / gl a dos manos</td> </tr> <tr> <td>Repinte sobre colores diferentes</td> <td>35 a 45 m<sup>2</sup> / gl a dos manos</td> </tr> <tr> <td>Repinte sobre colores similares o igual</td> <td>40 50 m<sup>2</sup> / gl to a dos manos</td> </tr> </table> <p>Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas de rendimiento sobre cada tipo de superficie.</p>	En obra nueva sobre Estuka Acrílico, Estukados o Estuka Capa Fina	25 a 35 m <sup>2</sup> / gl a dos manos	Repinte sobre colores diferentes	35 a 45 m <sup>2</sup> / gl a dos manos	Repinte sobre colores similares o igual	40 50 m <sup>2</sup> / gl to a dos manos
En obra nueva sobre Estuka Acrílico, Estukados o Estuka Capa Fina	25 a 35 m <sup>2</sup> / gl a dos manos						
Repinte sobre colores diferentes	35 a 45 m <sup>2</sup> / gl a dos manos						
Repinte sobre colores similares o igual	40 50 m <sup>2</sup> / gl to a dos manos						
<b>Temperatura Ambiente</b>	Min. 8°C						
<b>Temperatura del Sustrato</b>	Min. 8°C						
<b>Tiempo de Espera / Repintabilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secamiento: 1 hora a 25°C y humedad relativa 60% ± 5%</li> <li>▪ Para segundas capas 2 horas.</li> <li>▪ Tiempo mínimo para lavar con agua y jabón de tocador: 30 días.</li> </ul>						

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### DATOS TÉCNICOS

- Finura de dispersión: > 4.0 N.S.
- Lavabilidad: > 50%.
- Resistencia a la abrasión: > 50 ciclos.
- Resistencia al agua: No presenta cambios.
- Resistencia al álcali: No presenta cambios.
- Entizamiento: No presenta.
- Blancura WB: Color Blanco 80-90%
- Amarillamiento: < 4.9
- Colorimetría ( CMC): 0.8 a -0.8

### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca, limpia, libre de solventes, polvo, grasas u otros contaminantes que puedan interferir con una buena adherencia. En caso de existir grietas ó fisuras, éstas deberán ser previamente reparadas. Lijar suavemente las superficies con pintura brillante en buen estado para suprimir el brillo. Los hormigueos, fisuras o irregularidades sobre la superficie se deberán resanar o reparar con el producto adecuado como EstukaDos, Estuka Acrílico, Sika Mastic o con morteros de reparación de acuerdo al tipo de resane.

## APLICACIÓN

Revolver el Sika® Vinilo T-2, con una espátula limpia hasta obtener completa homogeneidad en el producto. Aplicar la primera mano o capa diluida con agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.

Herramienta	(%) Agua	Agua (Volumen)
Brocha o rodillo	15-17% por gal	1 agua : 4 pintura
Pistola convencional	20-25% por gal	1 agua : 5 pintura
Pistola Airless	15-17% por gal	1 agua : 4 pintura

Después de aplicada la primera mano o capa, aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente, (2 horas aproximadamente). Aplicar las manos necesarias hasta obtener el cubrimiento y acabado deseado.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Sobre superficies nuevas realizar limpieza previa con cepillo de cerdas suaves, sobre superficies para repinte o sucias hacer una limpieza con agua y jabón y cepillos de cerda blanda. No aplicar sobre superficies con cal o carburo.

## LIMITACIONES

El concreto o mortero debe tener mínimo 14 días de edad a 20°C ya que puede presentar manchas o fisuras. En superficies muy alcalinas susceptibles de humedad se sugiere aplicar un imprimante sellador de superficies Sika ImperMur para prevenir manchas y pérdida de color de la pintura. Mantener el empaque bien tapado y bajo techo. Si la superficie es deleznable puede haber mala adherencia, verificar la buena calidad de la superficie. Proteger de la lluvia por lo menos 6 horas a 20°C, después de aplicado el producto. No debe usarse para superficies de tráfico como pisos. Entre lote y lote puede haber alguna pequeña diferencia en tono. Solicite la cantidad total de Sika® Vinilo T-2 que vaya a requerir en su obra. Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color. Para uso interior exclusivamente.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite todo tipo de contacto con la piel. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir lo más pronto posible al médico.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá Cundinamarca Colombia  
phone: +57 1 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)



Responsabilidad Integral



ISO 9001  
Isonotec

Código: CO-SC-033-1



ISO 14001  
Isonotec

Código: CO-SA-006-1

### Hoja de Datos del Producto

Sika® Vinilo T-2

Octubre 2019, Versión 01.02

020405030010000040

