



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-615 Texture DPR Smooth 0.7

Revestimiento acrílico para acabado de fachadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-615 Texture DPR Sand Fine 1.0 es un recubrimiento acrílico con propiedades elastoméricas para revestimiento de fachadas. Desarrollado con tecnología DPR (Dirt Pick-up Resistance), que brinda mayor resistencia formando una barrera efectiva contra la aparición de suciedad, agentes agresivos y protección contra los rayos UV, que promueve una mayor durabilidad al acabado. Este producto está completamente coloreado con pigmentos de la más alta calidad.

USOS

- Areas internas y externas
- Superficies de mampostería, yeso y hormigón
- Aplicación interior en paneles de yeso y yeso
- Sistemas EIFS y DAFS
- Placas de cemento y fibrocemento. Internas y externas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Altamente flexible
- Excelente cubrimiento
- Fácil aplicación
- Permeable al vapor

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina acrílica, pigmentos activos, cargas minerales y aditivos químicos.
Empaques	Cañete de 27 kg
Vida útil en el recipiente	18 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena correctamente.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Apariencia / Color	Líquido pastoso / Blanco o coloreado de acuerdo con el color de la textura.
Densidad	1,84 g/cm ³

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	1.1 kg/m ²
Rendimiento	11 - 12 m ² por cañete de 27 kg a dos manos
Temperatura Ambiente	Min. 4º C - Max. 38º C

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

El usuario debe leer las Fichas de datos de seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la disposición segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la Ficha de datos de seguridad (SDS) más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO

Uso de llana de acero liso, adecuada para aplicar texturas.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe alisarse con mortero de cemento y arena, debe estar limpia, libre de partículas sueltas y lechadas de cemento.

MEZCLADO

Producto listo para usar.

Se recomienda homogenizer previamente con la ayuda de un mezclador de bajas revoluciones.

APLICACIÓN

Luego de una adecuada preparación del sustrato, se recomienda utilizar el Sikawall®-60 Primer DPR para mejorar la apariencia y uniformidad del acabado, mejorar la cobertura y protección contra eflorescencias, especialmente en aplicaciones de colores oscuros o acabados con los que presentan gran granulometría.

Trabajar tendidos continuos entre elementos de discontinuos como esquina, esquinas y juntas creando frisos con cintas adhesivas acompañando las juntas de fachada.

Utilizar llana de acero y aplicar uniformemente una capa del espesor indicado.

Coloque el material en la llana y transfíralo al sustrato con una ligera inclinación, luego de la transferencia total, pase la llana, quitando el exceso y corrigiendo pequeñas fallas en la aplicación.

El acabado debe realizarse con llana de PVC.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y materiales utilizados deben limpiarse con agua inmediatamente después de la aplicación del producto.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

• Manténgase el envase bien cerrado • Manténgase fuera de alcance de los niños • No apto para consumo humano • Solo para uso industrial • Solo para uso profesional. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o comunicarse con el Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos. **BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO:** Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado. Garantía: Seis (6) meses desde la fecha de compra si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso. Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA**

LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Código: CO-SC 035-1



Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

SikaWall®-615 Texture DPR Smooth

0.7

Noviembre 2022, Versión 02.01

021830400100000039

3 / 3

SikaWall-615TextureDPRSmooth07-es-CO-(11-2022)-2-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

