CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado

ESTUCO LISTO PARA RELLENO CON ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA, DE RÁPIDO SECADO PARA NIVELACIÓN DE MUROS, REEMPLAZANDO EL USO DE PAÑETES, REVOQUES O MORTEROS SECOS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado es un producto para usar como relleno en la nivelación de muros de diferentes materiales como ladrillo, bloque de mortero, concreto, etc, reemplazando el uso de pañetes o revoques en interiores y exteriores.

USOS

Como relleno de nivelación sobre muros o cielo rasos en espesores variables, previo a la aplicación del estuco y/o pintura en interiores y exteriores en espesores hasta 2 cm.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Reduce los tiempos de obra ya que puede estucar o pintar en un tiempo mucho menor que los pañetes convencionales.
- Rápido secado para avanzar en la terminación de muros.
- Alto rendimiento de instalación. Se instala con llana y boquillera o codal
- Se pueden aplicar espesores mínimos desde 3 mm hasta 2 cm en un mismo muro o cielo.
- Aplicación más limpia que los pañetes o revoques tradicionales.
- Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al suelo se puede remezclar.
- Todo lo anterior se traduce en menores costos de mano de obra comparado con el pañete o revoque convencional.
- Buena dureza.
- Baja contracción que se traduce en menos capas y por lo tanto en un mayor rendimiento.
- Uso en interiores y exteriores.
- Color gris claro.
- Permite terminar filos y detalles en menor tiempo
- Alto rendimiento en tiempos de aplicación en fachadas, reduciendo tiempos de alquiler de andamios y equipos de aturas.

CERTIFICADOS / NORMAS

SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recu- brimientos. (Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 350 gr/l.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsas de 25 y 50 kg
Apariencia / Color	Gris claro
Vida en el recipiente	Seis (6) meses desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegido de la humedad y la lluvia

Consumo	Se requieren aproximadamente 1.0 + 0.2 kg / m^2 por cada milimetro de espesor, dependiendo de la planicidad y el estado de la superficie.
Vida en el recipiente	15-25 minutos a 20 ° C
Cantidad de agua recomendada	Aproximadamente 11 litros para la bolsa de 50kg
Fraguado inicial	15-25 minutos

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie puede estar seca ó húmeda mas no saturada y debe estar sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores, desmoldantes u otras sustancias extrañas, asi como de partículas sueltas.

APLICACIÓN

Applicación del producto.
En un recipiente de boca ancha coloque agua y adicione lentamente el SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado, mezclándolo con la mano enguantada o con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una pasta con una consistencia pastosa.
Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de una boquillera, codal o regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.
Para el acabado final o pulímento en interiores, utilice un estuco base yeso **SikaWall® Estuka Capa Fina** o **SikaWall® EstukaDos** o estucos acrílicos como **SikaMastic® .**
En Exteriores:
En un recipiente de boca ancha coloque **Sika® Viscobond** diluido con agua en relación 1:10 y adicione lentamente el SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado, mezclándolo con la mano enguantada o con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una pasta con una consistencia pastosa.
Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de una boquillera, codal o regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.
Para el acabado final o pulímento en exteriores utilice un estuco acrilico para exteriores como **Estuka Acrilico.**

LIMITACIONES

En exteriores se debe proteger de la lluvia las primeras 6 horas y se debe estucar y/o pintar a más tardar 7 días después de aplicado, con productos impermeables para exteriores como **Estuka Acrílico** y **SikaColor® C**.
Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmente el producto para evitar la formación de terrones en el material. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 30°C. No mezclar con arena, cemento o nungún otro material.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Use guantes, gafas y respiradores para manipular el polvo. Consulte la hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Responsabilidad Integral

ISO 9001 icontec Código: CO-SC 033-1

ISO 14001 icontec Código: CO-SA 006-1