



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sika® Binda® Extra Baños y Cocinas

Adhesivo para enchapes en pisos, muros interiores y pisos exteriores.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Binda® Extra Baños y Cocinas es un adhesivo para enchape con largo tiempo de manejabilidad, elaborado con base en cemento, especialmente formulado con características de protección adicional a la impermeabilización contra el paso del agua; de color blanco o gris.

### USOS

Para la instalación de enchapes de cerámica, mayólica, porcelana sanitaria, sobre bases de concreto o mortero, en cocinas, baños, locales, lavanderías, restaurantes, etc., en pisos interiores y exteriores.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Protección adicional a la impermeabilización contra el paso del agua.
- Para uso en pisos interiores y exteriores.

- Listo para usar, basta mezclarlo con agua.
- No se requiere saturar de agua las tabletas.
- Permite alistar grandes áreas para la pega de enchapes.
- Gran adherencia a los materiales de construcción.
- Cumple norma NTC 6050 clasificación C1

### CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple norma NTC 6050-1 clasificación C1 ANSI 118-1 y NE estándares 1346  
 Clasificación USGB LEED: Binda Extra Baños y Cocinas conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes.  
 Binda Extra Baños y Cocinas conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.3 Materiales de Baja Emisión: sistemas de pisos. (Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 65 gr/l

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Bolsas de 25 y 50 kg
<b>Apariencia / Color</b>	Polvo fino. Gris y blanco.
<b>Vida en el recipiente</b>	12 meses desde la fecha de producción.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.
<b>Consumo</b>	Este consumo puede variar dependiendo de la planicidad del sustrato y de- lenchape.

Formato enchape	Llana	kg/m2
10 X 10	4 X 4	2 - 2.5
20 X 20	6 X 6	3 - 3.5
30 X 30	10 X 10	4.5 - 5
40 X 40	12 X 12	5 - 6

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

Muros interiores se consideran muros con alturas máximas de 3 mts. Para muros interiores con alturas mayores o fachadas por favor consultar con nuestro Departamento Técnico para realizar pegado elástico con productos especiales. Sika® Binda® Extra Baños y Cocinas no es recomendado para ser usado en fachadas. Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días. Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedando endurecida en el recipiente de amasado. Las desviaciones en la planicidad del soporte deberán ser inferiores a 5 mm. No es necesario humedecer la cerámica ni el soporte previamente a la aplicación. La limpieza de las manos se efectuará con agua y jabón antes de que el producto haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos.

Es muy importante no exceder tiempos abiertos mayores a 20 min antes de instalar el enchape. En condiciones de calor extremo y fuertes vientos se sugiere reducir el tiempo abierto a 15 min y humedecer el sustrato. Para cualquier aclaración favor consultar con nuestro Departamento Técnico.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

## CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, pintura u otras sustancias extrañas. Es deseable humedecer la superficie, aunque no es necesario saturar con agua antes de su aplicación.

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá Cundinamarca Colombia  
phone: +57 1 878 6333  
e-mail: sika\_colombia@co.sika.com  
web: col.sika.com



Colpqr: CO-SC 035-1



Colpqr: CO-SA 006-1

### Hoja de Datos del Producto

Sika® Binda® Extra Baños y Cocinas  
Diciembre 2021, Versión 02.01  
02171010200000600

## APLICACIÓN

Sika® Binda® Extra Baños y Cocinas, se aplica con llana dentada, distribuyéndolo uniformemente de abajo hacia arriba. Luego se procede a instalar el enchape. No se requiere humedecer o saturar las baldosas antes de su aplicación, solo deberán limpiarse con una esponja o trapo húmedo para retirar el polvo. Utilice Binda Boquilla Color para emboquillar 24 horas después de instalado el enchape.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

SikaBindaExtraBaosyCocinas-es-CO-(12-2021)-2-1.pdf

