

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN, CEMENTOSO, MODIFICADO CON POLÍMEROS, CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN. PUENTE DE ADHERENCIA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® es un recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso, modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y puente de adherencia.

USOS

Como recubrimiento anticorrosivo del acero de refuerzo:

- Para la protección del acero de refuerzo que ha iniciado su proceso de corrosión previa limpieza.
- Para la protección preventiva del acero de refuerzo nuevo o embebido en estructuras de concreto y en especial las expuestas a ambientes agresivos y/o donde se tiene un bajo recubrimiento de concreto.

Como puente de adherencia en concreto y mortero:

- En la reparación de concreto en donde son usados los productos SikaTop u otros morteros de reparación.
- Para mejorar la adherencia de concreto fresco a endurecido.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente adherencia al concreto y al acero.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- Actúa como una excelente barrera de protección contra la penetración de agua y cloruros.
- No es afectado por la humedad
- Pre-dosificado. Listo para usar
- No forma barrera de vapor
- Libre de solventes y no es inflamable
- Excelente puente de adherencia para morteros cementosos o con base en resinas poliméricas.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad de 20 kg		
	Comp. A: 1,14 kg	Comp. B: 2,86 kg	Comp. C: 16 kg
Apariencia / Color	Comp. A	Blanco	
	Comp. B	Ambar	
	Comp. C	Gris	
	Color de la mezcla	Gris	
Vida útil en el recipiente	Seis (6) meses		
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su envase original bien cerrado y bajo techo. Transportar en vehículos cerrados y protegido de la humedad.		
Densidad	1,98 kg/l		

INFORMACION TECNICA

Módulo de Elasticidad a Compresión	Aprox. 16.400 MPa (estático)
Resistencia a la Adherencia a tensión	>1,5 MPa (en concreto) 1 - 2 MPa (en acero)
Coefficiente de Expansión Térmica	Aprox. $18 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
Resistencia a la Difusión de Vapor de Agua	$\mu_{\text{H}_2\text{O}} \sim 700$
Resistencia a la difusión a dióxido de carbono	$\mu_{\text{CO}_2} \sim 40.000$

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Como recubrimiento anticorrosivo de acero de refuerzo, 3-4 kg/m ² , dependiendo el método de aplicación (2 capas). 100 -240 gr/m de varilla.		
	Diámetro	Varilla corrugada	Varilla lisa
	1/2"	105 - 120 g/m	100 - 115 g/m
	3/4"	160 - 180 g/m	150 - 170 g/m
	1"	210 - 240 g/m	200 - 230 g/m
	Como puente de adherencia aproximadamente 1,5 kg/m ² , como mínimo, dependiendo de la rugosidad de la superficie.		
Temperatura Ambiente	Mínimo: 8°C - Máximo: 35°C		
Temperatura del Sustrato	Mínimo: 8°C - Máximo: 35°C		
Vida de la mezcla	20,0 kg a 20°C	Aprox. 35 min.	

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No adicionar agua a la mezcla. Proteger la aplicación de la lluvia durante las primeras 8 horas.
- Las presentaciones de los tres componentes están perfectamente balanceadas, por lo tanto se debe evitar la pérdida de parte de cualquiera de ellos.
- Saturar la superficie con abundante agua, previa a la aplicación del producto como puente de adherencia.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel, usar guantes y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua tibia y consulte un médico. En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Acero de refuerzo

El acero debe estar limpio, libre de óxido suelto, grasa, partes sueltas u otros contaminantes extraños. Limpiar con chorro de arena hasta grado comercial (SSPC-SP6)

Concreto o mortero

La superficie debe estar limpia, sana, rugosa y exenta de grasa, aceite o agentes curadores y partes sueltas.

MEZCLADO

Agitar los componentes A y B en su empaque, hasta homogeneizarlos. Verter el componente A sobre el componente B y agitar hasta garantizar una mezcla homogénea. A continuación verter la mezcla «A+B» en un recipiente adecuado y adicionar todo el componente C (bajo agitación permanente) y mezclar mecánicamente (max. 400 r.p.m.), durante 3 minutos, hasta lograr un mortero homogéneo, de color uniforme y exento de grumos. Mezclar solo la cantidad que pueda ser aplicada dentro del tiempo de vida en el recipiente.

APLICACIÓN

1. Como protección del acero de refuerzo

El producto se aplica sobre el acero de refuerzo, mediante el empleo de una brocha o un cepillo de cerdas semiduras. El espesor de esta capa estará entre 0,5-1,0 mm. La segunda capa se aplica tan pronto esté seca la primera (2-3 horas a 20°C) con un espesor similar. Deje secar antes de colocar el concreto o mortero. Si en el transcurso de la aplicación alguna cantidad de material es depositada sobre el concreto, ésta no tiene incidencia en el acabado final de la reparación.

2. Como puente de adherencia para reparación o construcción

La superficie deberá estar completamente saturada con agua. El espesor no deberá ser menor de 0,5 mm (20 mils). Aplique el concreto o mortero fresco cuando el SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® esté aún húmedo.

RESTRICCIONES LOCALES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel, usar guantes y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua tibia y consulte un médico. En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLI-

CA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Febrero 2025, Versión 03.01
020302020050000001

SikaTopArmatec-110EpoCem-es-CO-(02-2025)-3-1.pdf

