



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Vinilo T-1

Recubrimiento decorativo a base de resinas vinil acrílicas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sika® Vinilo T-1 es un recubrimiento impermeable y decorativo, mono componente. Especial para la decoración arquitectónica de muros y cielos rasos en interior de viviendas, oficinas y centros comerciales.

USOS

Para decorar y proteger muros interiores y cielo rasos en edificaciones.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Bajo VOC (Compuestos orgánicos volátiles)
- Impermeable.
- Bajo salpique.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Resistente a la humedad.
- Excelente resistencia a la abrasión.

- Mejora notablemente el acabado de los muros y cielo raso.
- Alta retención de color.
- No forma Barrera de vapor.
- Super Lavable.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Alto cubrimiento, ecológico y Libre de solvente.
- Las herramientas y equipos se lavan con agua.

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED:

Cumple norma NTC 1335 Tipo 1

Sika® Vinilo T-1 conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.

(Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 100gr/l.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 gal = 3.7 lt ▪ Cuñete 5 gal = 18.9 lt ▪ Tambor 55 gal = 207.9 lt
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Color: Ver nuestra carta de colores ▪ Brillo especular: < 10 unidades de brillo
Vida útil en el recipiente	18 meses a partir de su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	4,9 ± 0,3 kg/gall
pH	> 8.5

Viscosidad	At 25°C: 115 ± 10 UK
Contenido de sólidos en peso	55 ± 2%
Contenido de sólidos en volumen	> 30%
Consumo	En obra nueva sobre Sika®Vinilo T-2 o Sika®Vinilo Panel 20 a 30 m ² /gl a dos manos
	Repinte sobre colores diferentes 20 a 35 m ² /gl a dos manos
	Repinte sobre colores similares 35 a 45 m ² /gl a dos manos
	Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas de rendimiento sobre cada tipo de superficie.
Temperatura Ambiente	Min: 8°C
Temperatura del Sustrato	Min. 8°C
Tiempo de Espera / Repintabilidad	<ul style="list-style-type: none"> 1 hora a 25°C y humedad relativa 60% ± 5% Para segundas capas 2 horas. Tiempo mínimo para lavar con agua y jabón de tocador: 20 a 30 días.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Mantener el empaque bien tapado y bajo techo. Si la superficie es deleznable puede haber mala adherencia, verificar la buena calidad de la superficie. No pintar sobre superficies muy alcalinas o superficies pintadas con cales o carburos. En superficies muy alcalinas expuestas a humedad elevada se sugiere aplicar Sika ImperMur como imprimante sellador para prevenir pérdidas de color de la pintura.

No debe usarse para superficies de tráfico como pisos. El concreto o mortero debe tener mínimo 14 días de edad a 20°C ya que puede presentar manchas o fisuras. En superficies alcalinas susceptibles de humedad se sugiere aplicar un imprimante sellador de superficies Sika ImperMur para prevenir manchas y pérdida de color de la pintura. Entre lote y lote puede haber alguna pequeña diferencia en tono. Solicite la cantidad total de Sika® Vinilo T-1 que vaya a requerir en su obra. Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite todo tipo de contacto con la piel. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir lo más pronto posible al médico.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

- Finura de dispersión: Color oscuro: > 4.5 N.S.
- Poder cubriente: >94%
- Entizamiento: No presenta
- Resistencia al agua: No presenta cambios.
- Resistencia a la abrasión: > 400 ciclos.
- Resistencia al cuarteamiento en alto espesor: No presenta.
- Blancura WB: > 75%
- Amarillamiento: < 5
- Colorimetría (CMC): 0.8 a -0.8

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca, limpia, libre de solventes, polvo, grasas u otros contaminantes que puedan interferir con una buena adherencia. En caso de existir grietas ó fisuras, estas deberán ser previamente reparadas. Los hormigueros, fisuras o irregularidades sobre la superficie se deberán resanar o reparar con el producto adecuado como EstukaDos, Estuka Acrílico, Sika Mastic o con morteros de reparación de acuerdo al tipo de resane.

APLICACIÓN

Revolver el Sika® Vinilo T-1, con una espátula limpia hasta obtener completa homogeneidad en el producto. Aplicar la primera mano o capa diluida en agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.

Herramienta	(%) Agua	Agua (Volumen)
Brocha o rodillo	15-17% por gal	1 agua : 4 pintura
Pistola convencional	23-25% por gal	1 agua : 5 pintura
Pistola Airless	15-17% por gal	1 agua : 4 pintura

Después de aplicada la primera mano o capa, aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente (2 horas aproximadamente). Aplicar 2 o 3 manos hasta obtener el cubrimiento y acabado deseado.

LIMPIEZA

Sobre superficies nuevas realizar limpieza previo cepillado con cepillo de cerdas suaves, sobre superficies para repinte o sucias hacer una limpieza con aire a presión o con agua y jabón y cepillos de cerda blanda.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Ho-

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

ja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

