



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® EpoCem® Modul

DISPERSIÓN DE RESINA EPÓXICA CON BASE ACUOSA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de solventes, de dos componentes.

USOS

Sikafloor® EpoCem® Modul puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Forma parte de toda la línea EpoCem como componente A+B de los morteros Sikafloor-81/82 EpoCem y Sika-guard-720 EpoCem.
- Como imprimante de los morteros Sikafloor-81/82 EpoCem.
- Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente adherencia para la colocación de Sikafloor-81/82 EpoCem sobre soportes cementosos.
- Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de corta edad (3 días).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina epóxica base agua	
Empaques	Parte A	1,14 kg
	Parte B	2,86 kg
	Parte A+B	4 kg
Apariencia / Color	Líquido lechoso	
Vida en el recipiente	45 minutos a 20°C Precaución: < 1 hora «El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente».	
Condiciones de Almacenamiento	Nueve (9) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con los cuidados normales de un producto químico.	
Densidad	1.04 kg/l ± 0,05 kg/l	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	Comp A:B = 1.14:2.86 (En peso y en volumen)
Temperatura del Sustrato	Temperatura mínima del sustrato: 8°C y 3°C por encima de la temperatura de rocío
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de espera antes de aplicar el revestimiento: mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas aproximadamente, dependiendo de la temperatura y características propias de la zona.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie

La superficie de concreto o mortero debe estar sana, limpia y sin partes sueltas o mal adheridas. Debe estar saturada pero sin empozamientos.

MEZCLADO

Preparación del producto

Agitar el componente A en su empaque, verter en el recipiente plástico del componente B y mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea como mínimo durante 30 segundos.

APLICACIÓN

Aplicación como imprimante

Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar empozamientos.

Consumo: 0.2–0.3 kg/m² según las características del sustrato. En el caso de sustratos muy absorbentes o porosos se requieren dos capas del imprimante.

LIMITACIONES

- No adicionar agua a la mezcla.
- Después de mezclar los componentes, debe utilizarse el producto en el lapso de la vida en el recipiente (45 minutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en este tiempo debe desecharse.
- El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-SC-033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA-006-1

Hoja de Datos del Producto

SikaFloor® EpoCem® Modul

Agosto 2020, Versión 02.01

020814010010000001

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

El producto puede causar irritación de la piel. Usar gafas y guantes y aplicar crema de manos al aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte un médico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Consultar hoja de seguridad del producto a través del Departamento Técnico.

CODIGOS R/S

Comp. A

R: 36/38/43

S: 26/51

Comp.B R: 43

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

SikaFloorEpoCemModul-es-CO-(08-2020)-2-1.pdf

