



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Estuka Capa Fina

ESTUCO LISTO DE CAPA FINA PARA PULIMENTO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Estuka Capa Fina es un estuco blanco en polvo premezclado, listo para usar en capa fina, con agregados y aditivos especiales, de excelente manejabilidad y adherencia para aplicar sobre muros y techos.

USOS

Como estuco interior “de pulimento” o capa fina de acabado sobre pantallas de concreto, pañetes, revoques, frisos o repellos, tanto en muros como techos.

Como estuco interior “de relleno” mezclándolo con arena limpia y cernida en relación 1:1 en volumen cuando se desea rellenar muros en superficies de concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Económico.
- Listo para usar, sólo hay que mezclarlo con agua.
- No se fisura.
- Permite elaborar filos y dilataciones.
- Excelente trabajabilidad y adherencia.
- Alto rendimiento que disminuye su consumo.
- Rápido secado que aumenta el rendimiento de la mano de obra.
- Acabado blanco que reduce el consumo de pintura.
- Se obtienen acabados de excelente calidad.

CERTIFICADOS / NORMAS

Estuka Capa Fina conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.
(Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 350 gr/l.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Empaques | Bolsas de 25 |
| Apariencia / Color | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polvo fino ▪ Cremoso ▪ Blanco |
| Vida en el recipiente | Seis (6) meses desde su fecha de fabricación. |
| Condiciones de Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados y protegidos de la humedad. |

INFORMACION TECNICA

| | |
|--|--|
| Consumo | 0,8 - 1 kg. por m ² por milímetro de espesor, dependiendo de la planicidad y el estado de la superficie. |
| Espesor de Capa | 2 mm aprox por capa. Max 7mm total |
| Temperatura Ambiente | 23°C con Humedad relativa del 50% |
| Tiempo de secado | <ul style="list-style-type: none">▪ Tiempo de fraguado final: 20 min aprox.▪ Duración de la mezcla en el recipiente: 15 a 20 minutos aproximadamente. |
| Tiempo de Espera / Repintabilidad | Luego de 8 horas aproximadamente |

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar nivelada, sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, partículas sueltas, pintura u otras sustancias extrañas que puedan afectar la adherencia. La superficie puede estar húmeda mas no saturada, la superficie y el ambiente deben estar entre 6°C y 32°C. Verifique que la superficie no presente fisura, y en el caso de concreto o mortero, esté totalmente fraguado (edad mínima de 28 días). El producto no debe ser aplicado sobre superficies que previamente han sido pintadas.

MEZCLADO

En un recipiente limpio de boca y fondo ancho verter agua y adicione lentamente el Estuka Capa Fina, mezclándolo con la mano enguantada o un taladro de bajas revoluciones, hasta obtener una pasta con la consistencia deseada. El mezclado debe prolongarse hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme.

APLICACIÓN

Como pulimento: Estuka Capa Fina se aplica con llana metálica lisa, de igual forma que un estuco convencional, extendiendo uniformemente el producto en capas de aproximadamente 1 mm, en dirección vertical de abajo hacia arriba y luego en dirección horizontal, hasta lograr el acabado final, siendo suficiente de 3 a 4 capas (dependiendo del acabado y nivelación de la superficie) para obtener una superficie lisa, y de excelente calidad. Espesor máximo 7 mm.

Como relleno: Estuka Capa Fina se puede aplicar como relleno en muros mezclándolo con arena limpia y cernida en relación 1:1 en volumen sobre superficies de concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado. Espesor máximo 2 cm.

LIMITACIONES

Estuka Capa Fina no debe ser aplicado en: superficies metálicas, de madera o superficies que se encuentren en contacto permanente con agua.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Usar solamente en interiores. No mezcle con otros productos. No remezclar con agua luego de su pérdida de manejabilidad en el recipiente ya que se pueden presentar entizamientos. No usar en zonas húmedas. Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmente el producto para evitar la formación de terrones en el material. En superficies muy absorbentes es conveniente sellarlas con SikaBond PVA diluido antes de estucar, para reducir el consumo de producto. No aplicar el producto directamente sobre pantallas de concreto sin el uso de puentes de adherencia aplicando Sika ViscoBond, SikaLátex o SikaBond PVA con rodillo sobre la superficie. Las fisuras presentes en la superficie pueden ser copiadas en el producto si no se realiza su tratamiento previo. El desempeño en obra del producto dependerá de los métodos de instalación y experiencia del aplicador.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Isonotec
Codigo: CO-SC-933-1



ISO 14001
Isonotec
Codigo: CO-SA-906-1

EstukaCapaFina_es_CO_(06-2017)_1_1.pdf

Hoja de Datos del Producto
Estuka Capa Fina
Junio 2017, Versión 01.01
020406010010000027