

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® MultiPrimer Marine

Imprimante no pigmentado base solvente para diferentes sustratos en aplicaciones marinas

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Solución epóxica a base de solvente
Color (CQP001-1)	Incoloro, ligeramente amarillento
Contenido de sólidos	34 %
Temperatura de aplicación	5 – 40 °C
Método de aplicación	Aplicar con brocha, fieltro, paño sin pelusa o aplicador de espuma
Rendimiento	según la porosidad del sustrato 50 ml/m ²
Tiempo de evaporación	mínimo 30 minutos ^{A/B} máximo 24 horas ^{A/B}
Vida útil	9 meses ^C

CQP = Proceso Corporativo de Calidad

^{B)} Para aplicaciones específicas, la temperatura de aplicación y el tiempo de evaporación pueden ser diferentes.

^{A)} 23 °C / 50 % r. h.

^{C)} Almacenar en su envase herméticamente cerrado, en posición vertical, en un lugar seco a una temperatura ≤ 25 °C.

DESCRIPCIÓN

Sika® MultiPrimer Marine es un primer base solvente, de aspecto incoloro a ligeramente amarillento, que reacciona con la humedad formando una fina película. Esta película actúa como promotor de adhesión entre el sustrato y el adhesivo.

Sika® MultiPrimer Marine ha sido desarrollado específicamente para el pretratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos monocomponentes de Sika®.

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® MultiPrimer Marine se utiliza para mejorar la adhesión sobre una amplia variedad de metales, tales como aluminio, acero, acero galvanizado y metales no ferrosos, así como sobre maderas como teca, caoba, pino Oregón y corcho. Este primer también puede emplearse para mejorar la adhesión de los adhesivos y selladores Sikasil®.

Se recomienda consultar al fabricante y realizar ensayos sobre los sustratos reales antes de utilizar Sika® MultiPrimer Marine en materiales susceptibles al agrietamiento por tensión (stress cracking).

Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente por usuarios profesionales con experiencia. Deben llevarse a cabo ensayos con los sustratos y bajo las condiciones reales de aplicación para verificar la adhesión y la compatibilidad entre los materiales.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y cualquier otro contaminante.

La adhesión sobre determinados sustratos puede mejorarse mediante la incorporación o combinación de procesos de pretratamiento, tales como lijado (abrasión superficial), limpieza y activación, antes de la aplicación del primer.

Aplicación

Aplique una capa delgada pero continua de Sika® MultiPrimer Marine utilizando una brocha, aplicador de fieltro, paño limpio libre de pelusa o aplicador de espuma.

Sika® MultiPrimer Marine presenta un comportamiento termoplástico durante los primeros 3 días posteriores a su aplicación; por lo tanto, deben evitarse las temperaturas elevadas y los esfuerzos prematuros sobre la línea de unión durante este período.

La temperatura ideal tanto del producto como de la superficie de aplicación debe estar entre 15 °C y 25 °C.

Sika® MultiPrimer Marine debe aplicarse una sola vez. Es importante asegurar que esta única aplicación proporcione una cobertura uniforme y suficiente sobre toda la superficie. El consumo y el método de aplicación dependen de las características específicas de cada sustrato. Vuelva a cerrar herméticamente el envase inmediatamente después de cada uso.

NOTA IMPORTANTE

Sika® MultiPrimer Marine es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a sellar el envase con el revestimiento plástico interior inmediatamente después de cada uso. Una vez completado el proceso de preparación de la superficie, la tapa debe enroscarse y cerrarse correctamente.

Si el producto se utiliza con frecuencia, se recomienda desecharlo aproximadamente un mes después de su apertura. En caso de uso esporádico, debe desecharse aproximadamente dos meses después de abierto.

Los envases de 30 ml son para un solo uso.

Si se observa gelificación, separación de fases o un aumento significativo de la viscosidad, el primer debe descartarse inmediatamente.

No diluya ni mezcle este producto con ninguna otra sustancia.

Cuando se utilice sobre sustratos transparentes o translúcidos, tales como vidrio flotado (float glass), plásticos u otros materiales similares, es obligatorio contar con una protección adecuada contra la radiación UV.

INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se proporciona únicamente como guía general. Para aplicaciones específicas, puede solicitar asesoría al Departamento Técnico de Sika Industry.

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles bajo solicitud:

- Hojas de Datos de Seguridad (SDS)
- Tabla de Pretratamientos para Aplicaciones Marinas (Pre-treatment Chart Marine)
- Guía de Aplicación Sika Marine (Sika Marine Application Guide)

EMPAQUES

Botella	250 ml
---------	--------

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado.

INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® MultiPrimer Marine
Versión 02.01 (10 - 2026), es_CO
014761040014001000



propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® MultiPrimer Marine
Versión 02.01 (10 - 2026), es_CO
014761040014001000

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

