



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus

Adhesivo para enchapes en pisos, muros interiores y en pisos exteriores.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus es un adhesivo elaborado con base en cemento de color gris o blanco, que cumple la norma NTC 6050 clasificación C1, para uso interior y exterior.

USOS

Para la instalación de cerámica en pisos/muros en interior y pisos en exterior sobre superficies de concreto o mortero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Para uso en pisos/muros interiores y pisos exteriores.
- Listo para usar, basta mezclarlo con agua.

- Alta adherencia.
- No se requiere saturar de agua las tabletas.
- Permite alistar grandes áreas para la pega de enchapes.
- Cumple norma NTC 6050 Clasificación C1.

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple norma NTC 6050-1 Clasificación 1

Clasificación USB LEED:

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes.

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Sistemas de Pisos.
(Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 65 gr/l

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsas de 25 y 50 kg.
Vida en el recipiente	Doce (12) meses desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspecto: Polvo fino. ▪ Colores: Gris y Blanco.
Consumo	Este consumo puede variar dependiendo de la planicidad del sustrato y del enchape.

Formato Enchape	Llana	kg/m²
10 x 10	4 x 4	2 - 2.5
20 x 20	6 x 6	3 - 3.5
30 x 30	10 x 10	4.5 - 5
40 x 40	12 x 12	5 - 6

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Muros interiores se consideran muros con alturas máximas de 3 metros. Para muros interiores con alturas mayores o fachadas por favor consultar con nuestro Departamento Técnico para realizar pegado elástico con productos especiales.

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus no es recomendado para ser usado en fachadas.

Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días. Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedando endurecida en el recipiente de amasado. Las desviaciones en la planicidad del soporte deberán ser inferiores a 5 milímetros. No es necesario humedecer la cerámica ni el soporte previamente a la aplicación.

La limpieza de las manos se efectuará con agua y jabón antes de que el producto haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos.

Es muy importante no exceder los tiempos abiertos mayores a 20 minutos antes de instalar el enchape. En condiciones de calor extremo y fuertes vientos se sugiere reducir el tiempo abierto a 15 minutos y humedecer el sustrato. Para cualquier aclaración favor consultar con nuestro Departamento Técnico.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, gafas de protección y respiradores para polvos en su manejo. Producto ligeramente cáustico, contiene cemento. Consultar hoja de seguridad del producto.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, pinturas u otras sustancias extrañas.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Colpqr: CO-SC 035-1



Colpqr: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus

Diciembre 2021, Versión 01.01

021710102000000622

Es deseable humedecer la superficie, aunque no es necesario saturar con agua antes de su aplicación.

MEZCLADO

Mezcle aproximadamente dos partes de agua concinco partes de SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus, en volumen. En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado, agregar el SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida.

APLICACIÓN

SikaCeram®-130 Pega Enchape Plus se aplica con llana dentada, distribuyéndolo uniformemente de abajos hacia arriba. Luego se procede a instalar el enchape. No se requiere humedecer o saturar las baldosas antes de su aplicación, solo deberán limpiarse con una esponja o trapo húmedo para retirar el polvo. Utilice Binda Boquilla Color para emboquillar 24 horas después de instalado el enchape.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

SikaCeram-130PegaEnchapePlus-es-CO-(12-2021)-1-1.pdf

