

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-209 D

Imprimación pigmentada a base de solventes para pinturas y plásticos.

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Solución de poliuretano a base de solventes						
Color (CQP001-1)	Negro						
Contenido de sólidos	30 %						
Temperatura de aplicación	5 – 40 °C						
Método de aplicación	Brocha, aplicador de fieltro o aplicador de espuma.						
Rendimiento	Dependiendo de la porosidad del sustrato 50 ml/m ²						
Tiempo de evaporación	<table><tr><td>≥ 15 °C</td><td>10 minutos</td></tr><tr><td>< 15 °C</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>máximo</td><td>24 horas</td></tr></table>	≥ 15 °C	10 minutos	< 15 °C	30 minutos	máximo	24 horas
≥ 15 °C	10 minutos						
< 15 °C	30 minutos						
máximo	24 horas						
Vida útil	9 meses ^A						

CQP = Proceso Corporativo de Calidad^{A)} Conservar en su envase herméticamente cerrado, en posición vertical y en un lugar seco, a una temperatura ≤ 25 °C.

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-209 D es una imprimación negra a base de solventes que reacciona con la humedad y forma una capa delgada sobre la superficie tratada. Esta capa actúa como un enlace entre los sustratos y los adhesivos.

Sika® Primer-209 D ha sido formulado específicamente para el tratamiento de las superficies de adhesión antes de la aplicación de los poliuretanos monocomponentes (1C-PUR) de Sika. En determinados sustratos plásticos, esta imprimación puede proporcionar una excelente adhesión sin necesidad de una etapa previa de activación.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-209 D se utiliza para mejorar la adhesión sobre una amplia variedad de plásticos y superficies pintadas, tales como GRP (plástico reforzado con fibra de vidrio), resinas epoxi, PVC, ABS, PMMA, PC, PS y acrílicos, así como sobre recubrimientos alquídicos/melamínicos, pinturas en polvo y barnices horneados.

Debido a la gran diversidad de materiales plásticos existentes, es obligatorio realizar ensayos preliminares sobre los sustratos originales y bajo las condiciones reales de producción.

Solicite asesoramiento al fabricante y realice pruebas sobre los sustratos originales antes de utilizar Sika® Primer-209 D en materiales susceptibles al agrietamiento por tensión (stress cracking).

Este producto está destinado exclusivamente para usuarios profesionales con experiencia. Deben llevarse a cabo ensayos con los sustratos y en las condiciones reales de aplicación para verificar la adhesión y garantizar la compatibilidad de los materiales.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Surfaces must be clean, dry and free from grease, oil, dust and contaminants.

Adhesion on substrates may be improved by adding and/or combining pre-treatment processes such as scuffing, cleaning and activating.

Aplicación

Agite Sika® Primer-209 D enérgicamente hasta que la bola mezcladora se mueva libremente dentro del envase. Continúe agitando durante un minuto adicional y aplique una capa fina pero continua utilizando una brocha, un aplicador de fieltro o un aplicador de espuma.

La temperatura ideal tanto de aplicación como de la superficie debe estar comprendida entre 15 °C y 25 °C.

Sika® Primer-209 D debe aplicarse una sola vez. Debe asegurarse que esta única aplicación proporcione una cobertura uniforme y suficientemente densa.

El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos. Vuelva a cerrar herméticamente el envase inmediatamente después de cada uso.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Primer-209 D es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a cerrar el envase inmediatamente después de cada uso utilizando el revestimiento plástico interior. Una vez finalizada la operación de pretratamiento de la superficie, la tapa debe enroscarse nuevamente de forma segura.

Deseche el producto aproximadamente un mes después de su apertura si se utiliza con frecuencia, o dos meses después de la apertura en caso de uso esporádico.

Si se observa gelificación, separación de fases o un aumento significativo de la viscosidad, la imprimación debe desecharse inmediatamente.

No diluya ni mezcle este producto con ninguna otra sustancia.

Si se utiliza sobre sustratos transparentes o translúcidos, como plásticos, es obligatorio proporcionar una protección adecuada contra la radiación UV.

INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece únicamente como guía general. Para obtener asesoramiento sobre aplicaciones específicas, puede solicitar asistencia al Departamento Técnico de Sika Industry.

Las instrucciones de trabajo emitidas para una aplicación específica pueden complementar o precisar los datos técnicos incluidos en esta Hoja de Datos del Producto.

Las siguientes publicaciones están disponibles previa solicitud:

- Hojas de Datos de Seguridad (SDS).

EMPAQUES

Botella	250 ml
---------	--------

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos del Producto se basan en ensayos realizados en laboratorio. Los valores medidos en condiciones reales pueden variar debido a factores que están fuera de nuestro control e influencia.

INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-209 D

Versión 01.01 (09 - 2026), es_CO

014761012098002000



propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Primer-209 D
Versión 01.01 (09 - 2026), es_CO
014761012098002000

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

