



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Barniz QDW

BARNIZ MONOCOMPONENTE DE RÁPIDO SECADO PARA AMBIENTES DE MEDIANA AGRESIVIDAD.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Recubrimiento monocomponente base agua, con resinas orgánicas modificadas, excelente poder anticorrosivo y alta adherencia a superficies ferrosas.

USOS

Como imprimante para elementos metálicos que requieren alta protección anticorrosiva en mantenimiento industrial.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Buena adherencia al soporte metálico (hierro y galvanizado).
- Rápido secado.

- Excelente protección anticorrosiva.
- Bajo VOC.
- Producto no inflamable.
- Bajos espesores de película seca requeridos.

INFORMACION AMBIENTAL

VOC < 50 g/l (ASTM D 3960)

CERTIFICADOS / NORMAS

- LEED EQ Credit 4.2: Low - Emitting materials: Paints & Coatings.
- SCAQMD Método 304-91

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Canecas de 5 Galones ▪ Tambor de 50 galones
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Color: Blanco, Gris, Negro ▪ Aspecto: Líquido Tixótropro ▪ Aplicación: Lisa mate
Vida en el recipiente	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un sitio fresco y bajo techo, en el envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1.26 + 0.05 kg/l (a 25°C) (ASTM D1475)
Contenido de sólidos en volumen	45% ± 2 (ASTM D2697)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Disolvente	Agua
Consumo	68 m ² /gl a un espesor de película seca de 25.4 micrones (1.0 mils)
Espesor de Capa	4 a 5 mils (100 a 125 micrones) por capa (SSPC-PA2)
Humedad Relativa del Aire	Max. 90%
Temperatura del Sustrato	8°C y 3°C por encima de la temperatura de rocío / Max. 40°C
Tiempo de Curado	8 días
Tiempo de Espera / Repintabilidad	72 horas
Tiempo de secado	Al tacto: 15 a 20 minutos (a 25°C) (ASTM D1640)

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, cascarrilla delaminación, pinturas en mal estado y demás contaminantes que puedan interferir con la adherencia del producto.

Método de limpieza

Realizar limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas (SSPC-SP3) o mediante chorro abrasivo hasta obtener grado comercial (SSPC-SP6) de acuerdo con las normas internacionales.

MEZCLADO

Listo para aplicar.

Debido al diseño del producto (baja viscosidad) se hace necesario homogeneizar bien antes y durante su aplicación; se requiere, diluir máximo con el 5% con agua.

APLICACIÓN

Se requiere con equipo convencional: Pistola de Vibbiss JGA-510. También se puede aplicar por inmersión.

Se puede aplicar con brocha, equipo sin aire (airless) con relación de bomba mínimo 30:1, boquilla 21.

Se recomienda aplicar en películas delgadas, máximo de 3 mils (75 micrones) de película húmeda por capa.

LIMITACIONES

- Proteger de la lluvia mínimo por 8 horas después de aplicado el producto.
- El producto presenta cambio de tonalidad ante la presencia de rayos UV. Diluir únicamente con el solvente recomendado.
- No almacenar por periodos largos de tiempo (más de 12 meses) debido a que se puede presentar sedimentación del producto.
- Se debe mantener agitado el producto durante su aplicación.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Utilizar guantes. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Consultar hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-SC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

BarnizQDW-es-CO-(01-2018)-1-1.pdf

Hoja de Datos del Producto

Barniz QDW

Enero 2018, Versión 01.01

020601000250000001